

BZ

Gyorsankötő cement.

Minden építkezési szerelőmunkára alkalmas, extra gyorsankötő cement.

Gyártmány:
40159 1



MŰSZAKI ADATOK

Nyomószilárdság:	min. 20 N/mm ²
Feldolgozhatóság:	kb. 2 perc
Keverékvíz:	0,18 l / 1 kg
Szemcse:	finom cement
Alkalmazási hőmérséklet:	+5°C felett, +30°C -ig

TULAJDONSÁGOK

Ezen cement magasfokú szilárdságot ér el rövid idő alatt. Terhelhető már pár perc elteltével az alkalmazása után.

FELHASZNÁLÁS

A gyorsankötő cement egy ideális megoldás a minden építkezési szerelő munkálatoknál beltéren és kültéren egyaránt, pl. a fogatok, horgonyzatok, horgonyvasak, csövek, garázkapuk, kapuvasak, acélszerkezetek, elektromos szerelvények, korlátok, géplábak erősítésénél és sok más felhasználáshoz.

Az anyag közvetlen alkalmazása a színesfém-ötvözetekre, (pl. a horgany, ólom, rész, alumínium ötvözetekre) nem ajánlott.

ÖSSZETÉTEL ÉS MINŐSÉG

Az anyag minősége rendszeresen van ellenőrizve a vonatkozó szabványokban előírtak szerint. Cement, mészhidrát, homok.

FELDOLGOZÁS

A **BZ** gyártmányt legjobban egy gumiedényben lehet megkeverni a kellő, az EN 1008 szabványnak megfelelő, víz mennyiségével. Az kezelt alapot meg kell nedvesíteni és a keveréket azonnal alkalmazni ill. begyömöszölni a rögzítendő szerkezet nyílásába. A tiplít, ill. más horgony-szerkezetet azonnal a helyére kell illeszteni. Csak annyi mennyiségű cementet kell megkeverni, amennyi pár percen belül alkalmazható. Az alap és környezet +5°C alatti és 30°C feletti hőmérsékleténél az anyagot alkalmazni tilos.

A frissen kezelt építkezési szerkezetet fagytól, esőtől, huzattól, közvetlen napsütéstől, gyors kiszáradástól ill. az időjárásnak más kedvezőtlen befolyásaitól óvni kell.

RAKTÁROZÁS ÉS CSOMAGOLÁS

Száraz helyen, EURO raklapon. Raktározható 9 hónapig a csomagoláson írt gyártási dátumtól számítva. Szállítási csomagolás: 1kg, 5kg, 10kg -os (PE betétes) papírsák.

MUNKAVÉDELEM ÉS ELSŐSEGÉLY

Ezen gyártmány cementet és polimereket tartalmaz. A nedvesség hatására lúgos a reakciója. Ingerli a bőrt és a szemet. A bőrt érintve szenzibilizációs veszélyt képez. A porát ne lélegezze be. A bőrrel és szemmel való érintkezését ki kell küszöbölni. Megfelelő védőruhát, kesztyűt, szükség esetén védőszemüveget ill. arcmaszkot kell viselni. A személyi védőeszközöket használható állapotban kell tartani és a megsérülteket azonnal ki kell cserélni. A munka végzésénél ne étkezzen, ne igyon, ne dohányozzon. A munkaszünet előtt és a munka bevégezése után a kezeit mossa le szappannal, utána a bőrét regeneráló krémmel kezelje. Figyelembe kell venni a gyártmány Biztonsági lapjában írt utasításokat.

Az anyaggal való szennyezés esetén az érintett ruhát vegye le, a bőrt bő vízzel és szappannal mossa le. Szemérintés esetén 10-15 percig bő vízzel mossa ki, véletlen lenyeléskor öblítse ki a száját és igyon kb. fél liter vizet. Komolyabb egészségkárosításhoz mindig orvosi kezelés szükséges és az orvosnak a Műszaki lapot és a Biztonsági lapot kell bemutatni. Gyermektől elválasztottan kell tartani.

MEGJEGYZÉS

Az idézett tájékoztatás sok vizsgálatból és gyakorlati felhasználásból eredő tapasztalaton alapul. A műszaki adatok az alapfeltételeknél (20°C hőfok, 60% légnedv.) érvényesek. Ezek azonban az építkezésen eltérőek lehetnek és ezért a tényleges helyzetet kel figyelembe venni az anyagok tulajdonságainak és időtényezők befolyásolása miatt. Az ajánlások és specifikációk **nem** mindig **foglalhatják** magába a felhasználás helyén keletkező minden lehetőséget. Azért ajánlatos - az eltérő körülményeknél - elvégezni saját próbát, illetve igénybe venni a műszaki-tanácsadási segítségünket.

A gyártó fenntartja jogát a műszaki kutatás eredményeiből eredő változtatásokra.

Az új műszaki adatlap kiadásával a korábbi adatlapok kiadványai hatályukat veszítik.

A Műszaki adatlap kiadója:

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno, CZ
Tel.: +420 515 500 819
Fax: +420 548 216 657
www.quick-mix.cz
Info@quick-mix.cz