


G

Gipsz

Artikl:
41053 5
41055 9
41064 1
41044 3



Gyorsan merevedő gipsz kötőanyag, építészetben sokrétűen használatos, pl. különböző részek, tiplik, tartóelemek stb. horgonyzásához és helyreállításához. Használható különféle apróbb javításokhoz, felületek kiegyenlítéséhez, szintezéshez, továbbá falátütések, nyílások, egyenetlenségek stb. kitöltéséhez. Csak beltéri használatra, száraz falra.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Előkészítés ideje: | 20 °C mellett kb. 3 - 15 perc* |
| Víz hozzáadása: | 1 kg gipszhez kb. 0,55 – 0,63 l |
| Szín: | természetes fehér |
| Merevedés kezdete: | kb. 3 - 15 perc után* |
| Előkészítési hőmérséklet: | + 5 °C ... +30 °C |

*környezettől függően (hőfok, páratartalom stb.)

JELLEMZÉS

Keverése és előkészítése egyszerű.
Univerzális felhasználhatóság.
Gyorsan merevedik, vízzel keverést követően kb. 3-15 percen belül.
Beltéri használatra, száraz környezetben.
Különböző részek helyreállításához, horgonyzásához (fixációjához).
Alkalmas felületi egyenetlenségek gyors kijavításához.
Különböző (villamos és hasonló) szerelvények horgonyzásához száraz falra.
Használható kevésbé igényes dekoratív, vagy modellező elemek, formák kiöntéséhez, elkészítéséhez is.
Használható szobafestési munkákhoz.
Nem alkalmas cementbe keveréshez, azzal közvetlen kapcsolatba nem léphet.
Nem alkalmas fémre és nedves falra, azokkal közvetlen kapcsolatba nem léphet.
Nem alkalmas szilikát tartalmú festék, vakolat alá alapréteg gyanánt.

ÖSSZETÉTEL

Kalcium-szulfát hemihidrát keverék

ELŐKÉSZÍTÉS

A kellő mennyiségű gipszet szórjuk bele lemért mennyiségű vízbe (0,55 – 0,63 l / 1 kg) és gumitégelyben alaposan keverjük össze feldolgozható, csomómentes állagba. Ne fordítva tegyük – ne a vizet öntsük a gipszre. A víznek meg kell felelnie az EN 1008 előírásnak. Csak annyi kötőanyagot készítsünk, amennyit a megszilárdulásig (kb. 3 – 15 perc) képesek vagyunk feldolgozni. A megszilárdult gipszet már újból ne használjuk, ne keverjük fel.

A kikevert gipszet azonnal dolgozzuk fel a célnak megfelelően. Felrakás spatulával, festékkaparóval stb.
A kikevert gipszet nyomjuk be a nyílásba, a tiplit azonnal helyezzük be végső helyzetbe. Szintezésnél, vagy felületek kiegyenlítésénél a réteget azonnal egyengessük el spatulával. A felület merevedést és kiszáradást követően csiszolható. Előkészítéskor a levegő, alapréteg, vagy a feldolgozásra kerülő anyagok hőmérséklete + 5 °C és + 30 °C között legyen. A szerszámokat és az edényt használat után azonnal mossuk le vízzel. Merevedést követően a gipszmaradékok csak mechanikus úton távolíthatók el.

ALAPRÉTEG

Az alaprétegnek kellő tartószilárdságúnak, száraznak, pihentnek, vízfelvevőnek, elválasztó réteg nélkülinek portalanítottak, fellazult résztől mentesnek kell lennie.
Felvitel előtt az alapréteget egyenletesen, bő vízzel be kell nedvesíteni (víztócsák kialakulása nélkül).

MENNYISÉG

A mennyiség a végzendő munka fajtájától függően változó.
Horgonyzáshoz a horgonyzott elem, illetve a használatos nyílás úrtartalma, valamint a nyílás falának a minősége (összetétele) és a kitöltés tömörítése, szintezéshez az anyagvastagság és a felület egyenetlenségeinek mértéke a mérvadó.

RAKTÁROZÁS, CSOMAGOLÁS

Száraz helyen, megfelelő módon. Raktározható a termék csomagolásán feltüntetett gyártási időponttól számított 6 hónapig. 1,5 – 3 – 6 – 15 kg papírzacskós kicsomagolásban szállítjuk. A termék nem megfelelő raktározása esetén annak tulajdonságai megváltozhatnak.

EGÉSZSÉGVÉDELEM - ELSŐSEGÉLY

A termék kalcium-szulfát hemihidrátot tartalmaz. A száraz keverék ingerli a bőrt és a szemet.
Akadályozza meg, nehogy a bőrre vagy a szemébe kerüljön. Ne lélegezze be a gipszport.
Használjon megfelelő személyi védőeszközöket.
Munka során ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon. Munka befejeztével mosson kezet szappannal. A bőrt kezelje bőrápoló készítménnyel.
Bőrre kerülve, mossa le bő vízzel és szappannal.
Szembe kerülve, öblítse ki bőven folyó ivóvízzel.
Bármilyen egészségkárosodás esetén – szembe kerülés, lenyelés – azonnal forduljon orvoshoz a kezelőorvosnak mutassa fel a biztonsági lapot és ezt a műszaki jellemzést.
Gyermekek által nem elérhető helyen tárolja.

MEGJEGYZÉS

A tájékoztatásban szereplő adatok az adott termék tesztelése, illetve annak gyakorlati felhasználása során szerzett tapasztalatokon alapulnak. A műszaki adatok megadott feltételek mellett érvényesek (20 °C hőmérséklet, 60% relatív páratartalom). Az azoktól való eltéréseket a telepítés helyszínén szükséges figyelembe venni, mivel befolyással vannak a tulajdonságokra és az időtartamokra. Az ajánlások és jellemzések **nem ölelik fel** valamennyi, az anyag felhasználásának helyszínére vonatkozó lehetőséget, körülményt, feltételt..

Ezért ajánlatos, hogy az anyag előkészítése során a jelentősebb eltéréseket vegye figyelembe, és az anyag használatát megelőzően végezzen el egy előzetes tesztet, vagy forduljon hozzánk szaktanácsadás céljából. A műszaki jellemzés nem tartalmazza az érvényben lévő rendelkezések és szabványok általános előírásait. Ezekkel a termék felhasználója köteles megismerkedni és azokat betartani.

A gyártó fenntartja a jogot a termék- és technológiai fejlesztésből eredő módosításokra. A feltüntetett eljárások és megoldások nem mentesítik az anyag felhasználóját az anyag megfelelő, előírt módon és valós helyi feltételek mellett történő használatának megerősítéséből eredő felelőssége alól.

Újabb műszaki jellemzés kiadása, az előző kiadású műszaki jellemzések érvényének elvesztését vonja maga után.

Műszaki jellemzés kibocsátója:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz Info@quick-mix.cz