

BSM Bitúmenová opravná stierka



Bitúmenová stierka s obsahom rozpúšťadiel na utesnenie trhlín na asfaltových pásoch a uzatváranie dutín, prasklín a pod. Na vonkajšie použitie.

Technické informácie

| | |
|-------------------------|---|
| Materiálová báza: | bitúmen |
| Teplota pri spracovaní: | 5 °C až +35 °C |
| Konzistencia: | pastovitá |
| Spotreba: | cca 1,2 kg/m ² podľa hrúbky vrstvy |
| Teplotná odolnosť: | -20 °C až +100 °C |
| Odolnosť voči dažďu: | po cca 3 h |
| Doba schnutia: | cca 24 h |
| Skladovanie: | v suchu, nesmie zmrznúť |
| Spôsob dodania: | plechové nádoby 1; 5 alebo 10 kg |
| Farba: | čierna |

VLASTNOSTI

- obsahuje rozpúšťadlá
- ihneď na použitie
- odolná voči zriedeným kyselinám, alkáliám, priemyselným plynom a soľným roztokom
- vysoko odolná voči klimatickým podmienkam
- s vysokou odolnosťou proti UV žiareniu

POUŽITIE

- na opravy netesností na bitúmenových a plechových strechách
- na sanáciu starých asfaltových pásov
- na utesnenie prasklín, pripojovacích škár muriva, kaverien a pod.
- na stierkovanie a utesnenie naspájania strešných škár, ventilátorov, vtokov a iných prestupov a pod.
- na vonkajšie použitie

KVALITA & BEZPEČNOSŤ:

- izolačná stierka s obsahom rozpúšťadiel
- základ materiálu je bitúmen
- s prídavkom polymérov
- podlieha kontrolám kvality

PODKLAD:

Podklad musí byť nosný, so suchým povrchom, čistý a bez prachu alebo iných separačných vrstiev. Vo fáze aplikácie a schnutia nesmie medzi podklad a stierku preniknúť voda. Voľné časti odstráňte. Nesmie prísť do kontaktu s expandovaným a extrudovaným polystyrénom.

BSM Bitúmenová opravná stierka



SPRACOVANIE:

Bitúmenovú stierku BSM nanášajte v požadovanej hrúbke špachtľou na pripravený podklad. Základný náter nie je nutný.

Pri vrstve presahujúcej hr. 4 mm je nutné pracovať vo viacerých vrstvách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy je nutné každú vrstvu nechať (cca 24 hod.) preschnúť. Možno tiež vykonať vystuženie formou armovacej sieťoviny vlozenej do stierky.

Ak sa pri strešných sanáciách na starých asfaltových pásoch nachádzajú bubliny, je nutné tieto rozrezať do kríža a pásy sklopiť späť. Podklad, na ktorý nanášate bitúmenovú stierku, musí byť suchý. Nakoniec pásy zatlačte do hmoty a sanované miesto ešte raz prestierajte.

Bitúmenovú stierku je nutné chrániť pred prudkým vysušením a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi (mráz, dážď a pod.).

Stierku nespracovávajújte pri teplote vzduchu a podkladu nižšej ako +5 °C.

SPOTREBA:

Na každý mm hrúbky vrstvy je potrebné cca 1,2 kg/m².

SKLADOVANIE:

Nádoby skladujte tesne uzavreté a v suchu. Nesmie zmrznúť.

SPÔSOB DODANIA:

Plechové nádoby s objemom 1 kg, 5 kg a 10 kg.

POKYN:

Technické údaje sa vzťahujú na 20 °C, pri 60% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Táto stierka obsahuje horľavé rozpúšťadlá. Uistite sa, že je počas spracovania zabezpečené dostatočné vetranie. Zabráňte intenzívnemu vdychovaniu výparov.

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo podzemných vôd.



Uvedené informácie sú založené na základe rozsiahlych skúšok a praktických skúseností. Nemožno ich použiť na každú aplikáciu. V prípade potreby odporúčame vykonať aplikačné testy. Za účelom ďalšieho rozvoja sú technické zmeny vyhradené. V ostatnom platia naše Všeobecné obchodné podmienky.

stav: Jún 2015

BSM Bitúmenová opravná stierka



Ďalšie informácie získate na:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Havarijný číslo: +49 551 19 240