

SAN-V

Sanačný postrek podľa WTA 2-9-04

Minerálny sanačný postrek (špric) pod následné vrstvy sanačných omietok

Normálna omietková malta GP CS IV podľa STN EN 998-1

- odolnosť voči sulfátom
- farebný odtieň: sivá



Aplikácia

- postrek/prednástriek pod sanačné a sanačné vyrovnávacie omietky
- vhodný na vlhké a zasolené murivo

Vlastnosti

- minerálny
- zlepšuje väzbu medzi podkladom a následnou sanačnou omietkou
- bez negatívneho vplyvu na priepustnosť pre vodnú paru
- jednoduché spracovanie
- dobrá prínavosť k podkladu
- na strojové i ručné spracovanie

Zloženie

- cement odolný sulfátom podľa STN EN 197-1
- odstupňovaná veľkosť zrna kameniva podľa STN EN 12518
- aditíva na riadenie a zlepšenie spracovateľských a produktových vlastností

Podklad

Všeobecne

- murivo všetkého druhu, tehlové, kamenné, kombinované
- murivo vlhké a zasolené

Vlastnosti / kontroly

- Podklad musí byť nosný, čistý a zbavený zbytkov a vrstiev znižujúcich prídržnosť.
- Pri posúdení podkladu omietky je nutné dodržať VOB/C DIN 18350, oddiel 3, STN EN 13914-1/13914-2 a normu pre omietky DIN 18550-1/18550-2.

Príprava

- Staré, zasolené omietky je nutné odstrániť aspoň do výšky 80 až 100 cm nad viditeľnú alebo prieskumom stanovenú zónu zasolenia, a to až na murivo.
- Škály v murive je nutné vyškrabať do hĺbky cca 2-3 cm.
- Poškodené tehly je nutné vymeniť alebo doplniť.
- Nedostatočne nosné a nesúdržné omietky, povlaky alebo solné výkvety musia byť úplne odstránené.
- Murivo dôkladne očistiť a odstrániť prach.
- Odstránené omietky ihneď odviezť z priestorov stavby.
- Silne nasiakavé podklady je nutné včas vopred navlhčiť.

SAN-V

Sanačný postrek podľa WTA 2-9-04

Spracovanie

Teplota

- Nespracovávať a nenechávať zrieť pri teplotách vzduchu, materiálu a podkladu pod +5 °C a v prípade, že sa očakáva mráz, pri teplotách nad +30 °C; nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu alebo silnému pôsobeniu vetra, dažďa, nenanášať na silne zahriate podklady.

Miešanie / príprava / úprava

- Spracovateľný ručne bežnými ometacími strojmi.
- Pri strojovom spracovaní: Nastaviť prívod vody na konzistenciu malty, vhodnej na spracovanie podľa typu stroja.
- Pri ručnom miešaní dať do čistej nádoby najprv množstvo vody uvedené v technických údajoch a do nej nasypať suchú maltovú zmes. Používať iba čistú vodu z vodovodu.
- Nemiešať s inými produktmi alebo cudzími látkami.

Nanášanie

- Postrek nanášať krížovo tak, aby sa vytvoril drsný povrch, so stupňom krytia plochy cca 50 - 60% (polovične kryjúci).

Doba spracovateľnosti

- Cca 2-3 hodiny podľa podmienok.
- Časové údaje sa vzťahujú na +20 °C a 65% relatívnu vlhkosť vzduchu.

Schnutie / vytvrdenie

- Technologická prestávka podľa teploty a poveternostných podmienok aspoň 1 deň.
- Pri nepriaznivých poveternostných podmienkach (napr. vetrom hnaná zrážková voda, silné pôsobenie slnka a/alebo vetra, mráz) je nutné prijať primerané bezpečnostné opatrenia, najmä na plochy s čerstvým postrekom.

Následné vrstvy / prepracovateľnosť

- Ďalšie nanášanie sanačných omietok podľa smernice WTA 2-9-04.
- Dodržujte technický list príslušného produktu alebo spracovaný sanačný návrh, vzťahujúci sa ku konkrétnemu objektu.

Čistenie náradia

- Použité náradie a pomôcky ihneď po použití umyť vodou.

Upozornenie

- Je nutné starostlivo zakryť všetky priľahlé plochy a konštrukčné diely (napr. okná, parapety atď.). Znečistenie ihneď umyť vodou.
- Je nutné dodržiavať technické odporúčania pre sanačnú omietku.
- Stavebnú suť v blízkosti staveniska je nutné denne likvidovať, aby sa zabránilo spätnému prenikaniu soli.

Forma dodania

- 30 kg / vrece

Skladovanie

- Tovar vo vreciach skladovať na paletách v suchom prostredí, primeraným spôsobom.
- V uzavretom originálnom obale skladovateľnosť aspoň 12 mesiacov od dátumu výroby.

Spotreba / výdatnosť

- spotreba: cca 4 kg/m² (polovičné krytie)

Technické údaje

Typ produktu	Normálna omietková malta GP
Kategória	CS IV
Veľkosť zrna	0-4 mm
Spotreba vody	cca 5,0 l/vrece
Objemová hmotnosť v suchom stave	cca 1,7 kg/cm ³
Pevnosť v tlaku	≥ 6,0 N/mm ²
Prídržnosť v ťahu	≥ 0,08 N/mm ²
Kapilárna nasiakavosť	W ₁ podľa EN 998-1
Priepustnosť pre vodnú paru μ	15/35 (tabuľková hodnota EN 1745)
Tepelná vodivosť λ	≤ 0,82 W/(mK)

Pri všetkých údajoch ide o priemerné hodnoty stanovené v laboratórnych podmienkach podľa príslušných skúšobných noriem a aplikačných testov. Odchýlky v praktických podmienkach sú možné.

SAN-V

Sanačný postrek podľa WTA 2-9-04

Bezpečnostné pokyny a pokyny k likvidácii

Bezpečnosť

- Výrobok reaguje s vlhkosťou/vodou silne alkalicky. Preto je nutné chrániť oči a pokožku. Pri styku s pokožkou vždy opláchnuť vodou. Pri zasiahnutí očí ihneď vyhľadať lekára.
- Ďalšie informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste.

GISCODE

- ZP1 (výrobok obsahuje cement, s nízkym podielom chrómu)

Likvidácia

- Likvidácia podľa úradných predpisov.
- Prázdne obaly bez zvyškov materiálu odovzdať na recykláciu.
- Zvyšky materiálu môžu byť zlikvidované podľa Nariadenia o odpadoch s kódom odpadu 17 01 01 (Betón) alebo 10 13 14 (Odpadový betón a betónový kal).

Všeobecné pokyny

Údaje v tomto technickom liste predstavujú len všeobecné odporúčania.

V prípade konkrétnych otázok ohľadne použitia, kontaktujte nášho predajcu, alebo našu technickú podporu. Sanačné omietky WTA nenahrádzajú hydroizoláciu stavebného diela. WTA je Vedecko technická spoločnosť pre sanácie stavieb a starostlivosť o pamiatky (*Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V.*).

Všetky údaje sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a vzťahujú sa na profesionálne použitie a obvyklý účel použitia. Všetky údaje sú nezáväznú a nezabavujú užívateľa povinnosti vykonať vlastnú kontrolu vhodnosti výrobku na predpokladaný účel použitia. Záruka všeobecnej platnosti všetkých údajov je vzhľadom k rôznym poveternostným podmienkam, podmienkam pri spracovaní a v objekte vylúčená. Zmeny v rámci produktového a aplikačno-technologického vývoja zostávajú vyhradené.

Je nutné dodržať všeobecné pravidlá techniky stavieb, platné normy a technické smernice pre spracovanie. Vydaním tohto technického listu strácajú predchádzajúce vydania platnosť. Najaktuálnejšie informácie nájdete na našej internetovej stránke www.quick-mix.sk.